

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ»**

109429 Россия, г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3, тел.: +7(495) 734-92-00, факс: 355-62-52  
ТЕЛЕТАЙП: 111150, МОСКВА БИТУМ e-mail: mnpz@gazprom-neft.ru. http://www.mnpz.ru



**EAC**



**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 285**

Наименование продукта, марка: **Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100**  
Декларация о соответствии: **ЕАЭС № RU Д-РУ.ПУ02.В.04800/20 с 11.08.2020 по 10.08.2025 г.**

Обозначение НД: **ГОСТ 33133-2014**

Дата отбора проб: **16.02.2021**

Дата проведения испытаний: **16.02.2021**

Дата изготовления продукта: **16.02.2021**

Номер резервуара: **Р-16**

Номер партии: **285**

Уровень наполнения резервуара / масса: **672 см / 282 т**

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Метод испытания	Норма ГОСТ	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы при 25°С, 0,1мм			
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 33136	От 71 до 100	82
3	Растяжимость при 0°С, см	ГОСТ 33142	не ниже 47	48,2
4	Температура хрупкости, °С	ГОСТ 33138	не менее 3,7	3,7
5	Температура вспышки, °С	ГОСТ 33143	не выше -18	-19
6	Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33141	не ниже 230	278
7	Изменение температуры размягчения после старения, °С	ГОСТ 33140	не более 0,6	0,4
		ГОСТ 33140	не более 7	5,0
		ГОСТ 33142		

\* - показатель определяют периодически в соответствии с НД

**Заключение:** Битум нефтяной дорожный вязкий соответствует требованиям ГОСТ 33133-2014 для марки БНД 70/100

Испытания проведены в ИЦ, аккредитованном Федеральной службой по аккредитации в качестве  
Испытательной лаборатории (центра).  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22HX05  
Испытательная лаборатория (центра).

Начальник ИЦК/ИП  
**ЛТК**  
(ИЦ)  
Контроль качества



*[Handwritten signature]*

Е. Г. Панкова Дата выдачи **16.02.2021**

В. Шевцова Время выдачи **6:30:00**

